

سیلیکات سدیم مایع ریشیو 2.7	
مورد مصرف در صنایع حفاری- لوله مقوایی	
Baume at 20c	50
Sio2%	36.3-35.3
Na2o%	13.4-12.9
Concentration	46-48
Ratio	2.6-2.73
سیلیکات سدیم مایع ریشیو 2.3-2.5	
موارد مصرف شرکت های تولید کاشی و سرامیک - ریخته گری-کارتن سازی- نساجی و غیره	
Baume at 20c	50-52
Sio2%	32.4-34.9
Na2o %	13.8-14.1
Concentration	46-49
Ratio	2.3-2.5
سیلیکات سدیم ریشیو 2(الکالاین)	
موارد مصرف:تولید پودرهای شوینده	
Baume at 20c	44-46
Sio2%	26.9-28.1
Na2o%	13.4-14.1
Concentration	39-40
Ratio	2-2.1
سیلیکات سدیم مایع ریشیو 3	
موارد مصرف بریکت سازی-حفاری-سخت شدن بتن - سفید گری	
Baume at20c	39-40
Sio2%	76.4-74
Na2o%	23.26-23.3
Concentration	35-37
Ratio	3-3.4
متا سیلیکات 5آبه	
متا سیلیکات 5آبه برای صنایع سرامیک- روانسازی - پودر های نسوز و رنگ کاربرد دارد	
Sio2%	28.6-29
Na2o%	28.6-29
Ratio	1
متا سیلیکات 9آبه	
Sio2%	21-22
Na2o%	21-22
Ratio	1